



URSA DF Acoustic

MW - EN 13162 - T2 - DS(T+) - MU1 - AFR5

Saltea ușoară din vată minerală de sticlă, ambalată sub formă de role, comprimată cu până la 1:5.

Aplicații recomandate:

În aplicații cu cerințe speciale de fonoabsorbție.



date tehnice	valoare	standard aplicabil
Conductivitate termică λ_D	0,039 W/mK	EN 13162
Reacția la foc (conform normelor Euroclass)	A1 - incombustibil	EN 13501-1
Densitate	15 kg/m ³	***
Temperatura maximă de utilizare	200°C	***

produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	role per palet	m ² per pachet	m ² per palet
DF Acoustic	2081503	1	100	7600	1200	24	9,12	218,9

MW - prescurtare pentru vata minerală

EN 13162 - numărul standardului european

Ti - toleranță admisibilă la grosime

DS (T+) - stabilitatea dimensională la temperatura indicată

MUi - permeabilitatea la vaporii de apă

AFi - rezistența la circulația aerului