



URSA SF 38

MW - EN 13162 - T2 - DS(T+) - MU1 -AFr5*

Saltea din vată minerală de sticlă, cu marcaj pe una dintre fețe, ambalată sub formă de role, comprimată cu până la 1:5. Produs autoportant.

Aplicații recomandate:

Izolarea termică și fonică a acoperișurilor înclinate, a mansardelor, a pereților interiori și a altor structuri ușoare.



date tehnice	valoare	standard aplicabil
Conductivitate termică λ_D	0,038 W/mK	EN 13162
Reacția la foc (conform normelor Euroclass)	A1 - incombustibil	EN 13501-1
Temperatura maximă de utilizare	200°C	***
Rezistența la circulația aerului (r)	> 5 kPa s/m ²	***

produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	role per palet	m ² per pachet	m ² per palet
SF 38	2082496	1	100	5500	1200	24	6,60	158,4
SF 38	2082497	1	120	4700	1200	24	5,64	135,4
SF 38	2082498	1	140	4000	1200	24	4,80	115,2
SF 38	2082500	1	160	3500	1200	24	4,20	100,8
SF 38	2081997	1	180	4000	1200	24	4,80	115,2
SF 38	2081877	1	200	3500	1200	24	4,20	100,8

MW - prescurtare pentru vata minerală
 EN 13162 - numărul standardului european
 Ti - toleranță admisibilă la grosime
 DS (T+) - stabilitatea dimensională la temperatura indicată
 MU1 - permeabilitatea la vaporii de apă
 AFi - rezistența la circulația aerului